



Panneau isolant en polystyrène expansé pour application en mur

Fiche Technique Produit

12/06/2020

Knauf XTherm Mur-B2i Rc60 SE

Panneau isolant en polystyrène expansé pour application en mur

Description du produit

Knauf XTherm Mur-B2i Rc60 SE est un panneau en polystyrène expansé gris ignifugé conforme à la norme NF EN 13163.

Documents de référence

- Norme NF EN 13163
- DoP 4091_KNAUF-XTherm-Mur-B2i-RC60-SE_2019-02-19
- ACERMI 11/007/494
- FDS KNAUF PSE SE
- PV Euroclasse RA16-142
- FDES KNAUF XTherm Mur-B2i Rc60 SE 160 mm
- Mise en Œuvre :
 - Conformément à l'avis technique du procédé pour l'emploi en Prémur isolé
 - Conformément au procédé ou à défaut à la Fiche Système Knauf pour les murs coulés en place

Domaine d'utilisation

Panneau isolant destiné aux procédés de Mur Béton à isolation intégrée « Knauf **Mur-B2i** » :

- Isolation entre les voiles de PREMUR isolant sous Avis Technique
- Isolation entre deux voiles de bétons COULES EN PLACE sous Avis Technique
 - La hauteur de coulage devra être dimensionnée en respectant une pression limite appliquée sur l'isolant, correspondant à la résistance mécanique Rc de l'isolant

Stockage

Conservation dans l'emballage d'origine encore scellé au sec. Protéger des rayons du soleil et chocs.

Knauf XTherm Mur-B2i Rc60 SE

Panneau isolant en polystyrène expansé pour application en mur



Caractéristiques techniques

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Conductivité thermique λ	W/(m.K)	0.031	NF EN 1745
Réaction au feu panneau	-	Euroclasse E	NF EN 13501-1
Classement ISOLE	-	I3 S5 O3 L3 E3	Référentiel ACERMI
Contrainte en compression à 10%	kPa	CS(10)70	NF EN 826
Tolérance d'épaisseur	-	T2	NF EN 823
Résistance mécanique - Rc	kPa	60	NF EN 826
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	kPa	120	NF EN 1607
Transmission de la vapeur d'eau	-	μ 30 à 70	-
Code de désignation	-	EPS-EN13163-T2-CS(10)70-TR120-MU30à70	NF EN 13163

Gamme de produits

Désignation	Épaisseur ⁽¹⁾ [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Type de bords	Code article	Conditionnement [panneaux/paquet]	Résistance thermique [m ² .K/W]
KNAUF XTherm Mur-B2i Rc60 SE	80	2500	1200	Bords Droits	508013	7	2,55
	90				508012	6	2,90
	100				508011	6	3,20
	110				508010	5	3,50
	120				508009	5	3,85
	130				508007	4	4,15
	140				508006	4	4,50
	150				508004	4	4,80
	160				508003	3	5,15
	170				540051	3	5,45
	180				540052	3	5,80
	190				540053	3	6,10
	200				540055	3	6,45

⁽¹⁾ : autres épaisseurs sur consultation sous conditions de délai et de quantité minimale

KNAUF

Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
support.technique@knauf.fr

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.