

CLOISON SEPARATIVE KNAUF METAL ACOUSTIQUE 200/70 KNAUF KS13

Fiche Technique Système

2023-12

CLOISON SEPARATIVE KNAUF METAL ACOUSTIQUE 200/70 KNAUF KS13

W115.fr_CKMA13-STANDARD-33.fr_200-70

Description du système

Les cloisons séparatives KNAUF METAL ACOUSTIQUE 200/70 sont constituées par assemblage de trois plaques de plâtre KNAUF KS13 par côté, vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 6 x KNAUF KS13
- Montants M70/35 simple ou double, entraxe 400mm ou 600mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® natura ou un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Enduit Knauf Proplak joint ou Proplak joint allégé
- Bande à joint Knauf
- Vis TTPC 25, 35 et 55mm

Documents de référence

Justificatifs Feu :

- 200/70 + LM : Efectis 08-A-036 Révision A Rec. 18/2 et Ext. 11/1 et 15/4, 15/5
- APL Efectis EFR-19-002555 A Rév.2

Justificatifs Acoustique :

- 200/70 + LM : CSTB AC23-16379

Mise en œuvre conformément à :

- DTA 9/15-1004_V4 du 24.03.2023 valide jusqu'au 28.02.2030
- Avis technique 20/21-487_V1-E1
- Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie

Domaine d'emploi

Les cloisons séparatives KNAUF METAL ACOUSTIQUE 200/70 KNAUF KS13 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux Intérieurs classés EA - EB

CLOISON SEPARATIVE KNAUF METAL ACOUSTIQUE 200/70 KNAUF KS13



W115.fr_CKMA13-STANDARD-33.fr_200-70


Caractéristiques techniques

Type de cloison	200/70	
Type de plaque	KS13	
Epaisseur totale (Ec) [mm]	200	
Vide interne (Vi) [mm]	125	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]	6 x 12,5	
Profilé de départ	Cornières 30/50	
Type d'ossature	M70/35	
Poids cloison max. sans LM * [kg/m ²]	65,40	
Hauteur maximale (Hc) [m]		
	Entraxe (Dm) [mm]	
Montants simples - [600	3,20
	400	3,55
Montants doubles -][600	3,80
	400	4,20
Résistance au feu		
	Epaisseur [mm]	
Sans laine	/	/
Avec laine minérale ou végétale	2x45	EI 60
Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]		
	Epaisseur [mm]	
Sans laine	/	/
Avec laine minérale ou végétale	2x45	64

* Max = montants doubles entraxe réduit et parement indiqué dans "type de plaque"

Dispositions particulières de mise en œuvre

Performance Feu :	Oui : Consulter le PV de Résistance au feu
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Non



Knauf
Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.