




Panneau isolant en PSE pour application en façade

Fiche Technique Produit

2021-03

Knauf XTherm Vêtage

Panneau isolant en PSE pour application en façade

Description du produit

Knauf XTherm Vêtage est un panneau en polystyrène expansé gris ignifugé, conforme à la norme NF EN 13163, comportant moins de 2 % de billes bleues réparties régulièrement.

Documents de référence

- Norme NF EN 13163:2012+A2:2016
- DoP 4091_KNAUF-XTherm-Vetage_2019-02-01
- ACERMI 07/007/494
- Rapport de classement E, RA16-0142
- FDS KNAUF PSE SE 2020-11-20
- FDES KNAUF XTherm ITEX Sun+ 120 mm 2020-11-30
- FDES KNAUF XTherm ITEX Sun+ 200 mm 2020-11-30
- Mise en Œuvre : application sous parement de vêtage conformément aux Règles de l'art et notamment,
 - aux Avis Techniques des tenants de système vêtage avec isolant PSE délivrés par le GS2 stipulant un produit certifié ACERMI,
 - aux Cahiers du CSTB en vigueur,
 - à l'IT249 : 2010 moyennant,
 - soit la mise en place des dispositions de protections P5, et P4 ou le respect de la MCM sur la surface de référence (selon § 5.1.4. de l'IT249),
 - soit le respect de l'Appréciation de Laboratoire (APL) sur le système de vêtage (selon § 5.3. de l'IT249 et la note d'information de la DGSCGC du 21 novembre 2017).

Domaine d'emploi

Isolation Thermique par l'Extérieur des façades selon le procédé de vêtage. Le domaine d'emploi est défini dans l'Avis Technique de chaque tenant de système, notamment en ce qui concerne la nature et l'état des parois support.

D'une manière générale, il peut être utilisé en neuf et rénovation sur les :

- Bâtiments d'habitations de 1^{ère} et 2^{ème} familles, Etablissements Recevant du Public (ERP) de 2^{ème} Groupe (5^{ème} catégorie), ERP Spéciaux,
- Bâtiments d'habitations de 3^{ème} famille, ERP du 1^{er} Groupe (1^{ère} à 4^{ème} catégories) à partir de R+2, conformément à l'IT249 de 2010 et la note d'information de la DGSCGC du 21 novembre 2017,
 - soit sous un parement identifié et en respectant les dispositions de protections P5, P4, qui y sont décrites (épaisseur maxi. du KXT Vêtage 200 mm, R=6,45 m².K/W),
 - soit en respectant l'Appréciation de Laboratoire⁽¹⁾ sur le système de vêtage,
- Immeubles de bureaux (hors IGH), bâtiments industriels (sauf cas d'exclusion du PSE dans la réglementation incendie).

⁽¹⁾ : délivrée par un laboratoire ou un couple de laboratoire agréé, ayant des compétences en réaction et résistance au feu

Stockage

Conservation dans l'emballage d'origine encore scellé au sec. Protéger des rayons du soleil et des chocs.

Familles de produits compatibles

Procédés de vêtage sur isolant PSE en isolation thermique par l'extérieur.

Caractéristiques techniques

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes / Référentiels
Conductivité thermique λ	W/(m.K)	0.031	NF EN 12667 / NF EN 12939
Réaction au feu	panneau	Euroclasse E	NF EN 13501-1
	matière 1 ^{ère}	Euroclasse D	Matière première certifiée par le LNE avec un niveau d'Euroclasse sur l'épaisseur conventionnelle de 60 mm, Référentiel LNE Produits – FEU/PS
Type de bords	-	Bords Droits	NF EN 13163
Classement ISOLE	en 20 à 45 mm	I3 S5 O3 L3(120) E2	Référentiel ACERMI
	de 50 à 300 mm	I3 S5 O3 L3(120) E3	
Contrainte en compression à 10%	kPa	CS(10)70	NF EN 826
Tolérance d'épaisseur	-	T2	NF EN 823
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	kPa	TR120	NF EN 1607
Transmission de la vapeur d'eau	-	μ 30 à 70	NF EN 12086
Code de désignation	-	EPS-EN13163-T2-CS(10)70-TR120-MU30à70	NF EN 13163:2012+A2:2016

Gamme de produits

Désignation	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Epaisseur ⁽¹⁾ [mm]	Résistance thermique [m².K/W]	Réchauffement climatique ⁽³⁾ [kg CO ₂ /m²]	Conditionnement [panneaux/paquet]	Code article
KNAUF XTherm Vêtage	jusqu'à 2500	jusqu'à 1200	20 à 200	(2)	(2)	(2)	(2)

⁽¹⁾ : il conviendra de respecter les limitations d'épaisseur données dans les Avis Techniques des tenants de système, ainsi que les directives de la réglementation incendie

épaisseurs sur consultation sous conditions de délai et de quantité minimale

⁽²⁾ : selon l'épaisseur

⁽³⁾ : valeurs pour tout le cycle de vie, issues des FDES vérifiées