

Fiche Composant

ORGANIC Pure FMIV



Le produit : présentation

Organic Pure FMIV est un panneau en laine de bois agglomérée à la chaux et au ciment à bords biseauté 4 côtés conforme à la norme NF EN 13168.

Le produit : pour quoi faire ?

Correction acoustique et finition, pour pose en plafond intérieur non démontable dans les locaux classés EA, EB et EB+ de :

- Bâtiment d'habitation ;
- Bureaux, ERP, bâtiments industriels.

Dans le cas d'une pose en piscine ou locaux EC, nous consulter.

Correction acoustique et finition, pour pose en plafond rampant intérieur, non démontable dans les locaux classés EA, EB et EB+ de :

- Bâtiment d'habitation ;
- Bureaux, ERP, bâtiments industriels.

Correction acoustique et finition, pour pose en contre-cloison dans les locaux classés EA, EB et EB+ de :

- Bâtiment d'habitation ;
- Bureaux, ERP, bâtiments industriels.

Documents de référence

- Norme : NF EN 13168+A1:2015
- DoP : 4091_ORGANIC_2018-07-26
- Réaction au feu : Rapport de classement européen RC RA11-0400
- Certificat ACERMI : 03/007/292
- FDS : FDS ORGANIC 150803
- FDES : FDES_ORGANIC_PURE 25 mm_2017_11-08
- Réflexion à la lumière : Rapport d'essais n°EMI 17-26071764-C
- Mise en Œuvre conformément à la fiche système Knauf

Caractéristiques

Epaisseur [mm]	25	35	35
Longueur [mm]	1200	1200	2000
Largeur [mm]	600	600	600
Type de bords	Biseauté 4 côtés	Biseauté 4 côtés	Biseauté 4 côtés
Code article	2844469	2821799	2821800
Conditionnement (m ² /palette)	57.60	40.32	67.20
Conductivité thermique [W/(m.K)]	0.08	0.08	0.08
Ossatures compatibles	Fixation mécanique invisible	Fixation mécanique invisible	Fixation mécanique invisible
Aspect	Organic Pure	Organic Pure	Organic Pure
Réflexion à la lumière	51%	51%	51%
Réaction au feu NF EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Largeur des fibres [mm]	1	1	1
Code de désignation	WW-EN13168-T1	WW-EN13168-T1	WW-EN13168-T1