



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 6

CERTIFICAT ACERMI

N° 17/007/1300

Licence n° 17/007/1300

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène extrudé version A du 15/03/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **KNAUF**

Company:

Siège social : **Zone d'Activité Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

K-FOAM C300-BD - K-FOAM C300-RB4 - K-FOAM C300-F4

et fabriqué par les usines de : -

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

et pour les usages figurant en page 4 du présent certificat.

Uses are given in page 4.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène extrudé ET la norme NF EN 13164+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 17 avril 2019 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

This certificate was issued on april 17th 2019 and is valid until december 31th 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
E. CREPON

C. BALOCHE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Révision du certificat n° 17/007/1300 Édition 5, délivré le 04 avril 2019

Revision of certificate n° 17/007/1300 Edition 5, issued on april 04th 2019



CERTIFICAT ACERMI

N° 17/007/1300

Licence n° 17/007/1300

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.033 \text{ W/(m.K)}$ (de 20 à 60 mm)

Certified thermal conductivity:

$\lambda_D = 0.035 \text{ W/(m.K)}$ (de 70 à 115 mm)

$\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$ (de 120 à 160 mm)

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	20	30	35	40	45	50	55	60	70	75	80
R (m².K/W)	0,60	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	2,00	2,10	2,25
Épaisseur (mm)	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
R (m².K/W)	2,40	2,55	2,70	2,85	3,00	3,10	3,25	3,35	3,45	3,60	3,75
Épaisseur (mm)	140	145	150	155	160	-	-	-	-	-	-
R (m².K/W)	3,90	4,05	4,15	4,30	4,45	-	-	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse E

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T1
Contrainte en compression (20 mm)	CS(10Y)250
Contrainte en compression (de 30 à 160 mm)	CS(10Y)300
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées (de 30 à 160 mm)	DS(70,90)
Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées (de 30 à 160 mm)	DLT(2)5
Absorption d'eau à long terme par immersion totale (de 30 à 160 mm)	WL(T)0,7
Absorption d'eau à long terme par diffusion (de 30 à 160 mm)	WD(V)3
Résistance aux effets du gel/dégel (de 30 à 160 mm)	FTCD 1
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces (de 30 à 160 mm)	TR200
Transmission de vapeur d'eau (de 30 à 160 mm)	MU150

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
de 30 à 60	5	1	3	4	3
de 70 à 160	5	1	3	4	4

Résistance critique à la compression :

- de 30 à 160 mm : $R_{CS} \geq 200 \text{ kPa}$
Valeur ds min. : 1,3 %
Valeur ds max. : 2,0 %
Module d'élasticité de service $E_s \geq 7,30 \text{ MPa}$



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFAC.FR

Édition 6

CERTIFICAT ACERMI

N° 17/007/1300

Licence n° 17/007/1300

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Certified properties

Spécifications pour applications SOL :

Épaisseurs (mm)	Classement
de 30 à 60	SC1 a2 Ch
de 70 à 160	SC1 a3 Ch



CERTIFICAT ACERMI

N° 17/007/1300

Licence n° 17/007/1300

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation sous chape ou dalle flottante ou carrelage scellé	K-FOAM C300-BD	de 30 à 160mm - panneaux de 1500mm max
		K-FOAM C300-RB4	de 30 à 160mm - panneaux de 1500mm max
		K-FOAM C300-F4	de 30 à 160mm - panneaux de 1500mm max
	Isolation sous dallage sur terre-plein - Maison individuelle	K-FOAM C300-BD	de 30 à 160 mm
		K-FOAM C300-RB4	de 30 à 160mm
		K-FOAM C300-F4	de 30 à 160mm
	Isolation sous dallage sur terre-plein - Autres que maison individuelle	K-FOAM C300-BD	de 30 à 145 mm
		K-FOAM C300-RB4	de 30 à 145mm
		K-FOAM C300-F4	de 30 à 145 mm
	Isolation thermique par l'extérieur des parois enterrées avec revêtement d'étanchéité	K-FOAM C300-F4	de 30 à 160mm