



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 6

CERTIFICAT ACERMI

N° 16/007/1194

Licence n° 16/007/1194

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **KNAUF**

Company:

Siège social : **Zone d'Activité Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

KNAUF XTherm Dalle Portée Rc30 - KNAUF XTherm Mur-B2i Rc30 - KNAUF XTherm Mur-B2i Rc30 SE - KNAUF XTherm Réno SE

et fabriqué par les usines de : Colomiers - France (31)

Production plant:

Cournon - France (56)

La Côte - France (70)

Marolles sur Seine - France (77)

Rousset - France (13)

Saint André le Gaz - France (38)

Ungersheim - France (68)

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé ET la norme EN 13163:2012+A2 : 2016.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 02 décembre 2019 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

This certificate was issued on december 02nd 2019 and is valid until december 31th 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président

T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire

É. CRÉPON

F. LYON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Révision du certificat n° 16/007/1194 Édition 5, délivré le 25 janvier 2019

Revision of certificate n° 16/007/1194 Edition 5, issued on january 25th 2019



CERTIFICAT ACERMI

N° 16/007/1194

Licence n° 16/007/1194

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.032$ W/(m.K)

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - Thermal resistance										
Épaisseur (mm)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
R (m².K/W)	0,60	0,75	0,90	1,05	1,25	1,40	1,55	1,70	1,85	2,00	2,15
Épaisseur (mm)	75	80	85	90	95	96	98	100	105	110	115
R (m².K/W)	2,30	2,50	2,65	2,80	2,95	3,00	3,05	3,10	3,25	3,40	3,55
Épaisseur (mm)	120	125	130	134	135	140	145	150	155	160	164
R (m².K/W)	3,75	3,90	4,05	4,15	4,20	4,35	4,50	4,65	4,80	5,00	5,10
Épaisseur (mm)	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
R (m².K/W)	5,15	5,30	5,45	5,60	5,75	5,90	6,05	6,25	6,40	6,55	6,70
Épaisseur (mm)	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270
R (m².K/W)	6,85	7,00	7,15	7,30	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40
Épaisseur (mm)	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	-
R (m².K/W)	8,55	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	10,00	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse E - KNAUF XTherm Mur-B2i Rc30 SE - KNAUF XTherm Réno SE

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T(2)
Transmission de vapeur d'eau	MU 20 à 40
Contrainte en compression	CS(10) 40

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
de 20 à 60	2	2	2	3	2
de 65 à 320	2	2	2	3	3